

FICHA TECNICA : MS

MELAMINA SULFONADA

DESCRIPCION

El superplastificante Melamina Sulfonada (MS) no incorpora aire, tiene buena blancura, no se corroe el hierro y tiene una excelente adaptabilidad al cemento. Obviamente, mejora la resistencia, fluidez y antipermeabilidad del hormigón. Buena trabajabilidad, retención de agua y adaptabilidad al curado al vapor.



ESPECIFICACIONES

Apariencia	Polvo Amarillento claro
Densidad Aparente (kg/m ³)	≥450
Apariencia	Polvo Blanco
Humedad (%)	≤5
Ph (solución al 20%)	7 – 9
Reducción de Agua	≥14%

USOS y DOSIS

MS es especialmente indicado en:

Mortero autonivelante.
Mortero impermeabilizante.
Yeso de alta resistencia y autonivelante
Productos de yeso.
Revestimiento a base de cemento

Dosis Recomendada 0,2 - 1% sobre el peso del cemento.



56 9 54004039



contacto@avasier.cl

PRESENTACION

Envases de 25 kg.

DURACION

12 meses almacenado en lugar fresco y protegido del sol, recomendado por nuestro Sistema de Control de Calidad.



AVASIER
SpA